

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

12. 7. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 3 年 7 月 2 5 日

出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 2 7 9 7 6 2  
[ST. 10/C]: [ J P 2 0 0 3 - 2 7 9 7 6 2 ]

出 願 人  
Applicant(s): N T N 株式会社

REC'D 02 SEP 2004

WIPO


PCT

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 8 月 2 0 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 7 4 9 2 7

【書類名】 特許願  
【整理番号】 6142  
【提出日】 平成15年 7月25日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 F16C 19/44  
【発明者】  
    【住所又は居所】 三重県桑名市大字東方字尾弓田 3 0 6 6   NTN株式会社内  
    【氏名】 前田 喜久男  
【発明者】  
    【住所又は居所】 静岡県磐田市東貝塚 1 5 7 8 番地   NTN株式会社内  
    【氏名】 平岡 恒哲  
【発明者】  
    【住所又は居所】 静岡県磐田市東貝塚 1 5 7 8 番地   NTN株式会社内  
    【氏名】 渡邊 靖之  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000102692  
    【住所又は居所】 大阪府大阪市西区京町堀 1 丁目 3 番 1 7 号  
    【氏名又は名称】 NTN株式会社  
【代理人】  
    【識別番号】 100086793  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 野田 雅士  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100087941  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 杉本 修司  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 012748  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1  
    【物件名】 明細書 1  
    【物件名】 図面 1  
    【物件名】 要約書 1

**【書類名】 特許請求の範囲****【請求項 1】**

鋼板製の軌道輪と、ころとを備えた軸受において、上記軌道輪の少なくとも軌道面に高周波焼入れ、および焼き戻しを施したことを特徴とする鋼板製軌道輪付きころ軸受。

**【請求項 2】**

請求項 1 において、軌道輪となるシェル型の外輪を有し、この外輪の軌道面および片方の鍔部の内面に高周波焼入れおよび焼き戻しを施した鋼板製軌道輪付きころ軸受。

**【請求項 3】**

請求項 2 において、上記外輪の軌道面の硬さを H V 6 5 3 以上とし、上記外輪の鍔部の内面の硬さを H V 3 0 0 以下とした鋼板製軌道輪付きころ軸受。

**【請求項 4】**

請求項 1 において、軸方向に対向する一対の軌道輪、または片方の軌道輪を有するスラストころ軸受型の鋼板製軌道輪付きころ軸受であって、いずれかの軌道輪における少なくとも軌道面に高周波焼入れおよび焼き戻しを施した鋼板製軌道輪付きころ軸受。

**【請求項 5】**

請求項 1 ないし請求項 4 のいずれかにおいて、軌道輪の軌道面における高周波焼入れの有効硬化層深さが、上記軌道輪の軌道面に対する裏面に達しない深さである鋼板製軌道輪付きころ軸受。

**【請求項 6】**

請求項 1 ないし請求項 5 のいずれかにおいて、上記軌道輪の材質が炭素を 0 . 4 % 以上含む鋼板である鋼板製軌道輪付きころ軸受。

【書類名】明細書

【発明の名称】鋼板製軌道輪付きころ軸受

【技術分野】

【0001】

この発明は、シェル型針状ころ軸受や、鋼板製の軌道輪を有するスラスト針状ころ軸受等の鋼板製軌道輪付きころ軸受に関する。

【背景技術】

【0002】

シェル型針状ころ軸受の外輪は、薄い鋼板を絞り加工した後、表面硬化したものであって、一般に内輪はない。表面硬化には、量産性に優れた浸炭焼入れ、焼き戻しが採用される。保持器のない総ころ軸受と保持器付き軸受とがあり、保持器付き軸受では、針状ころを保持器に分離しないように組立てた保持器付き針状ころを、外輪に組み込んだものとされる。外輪の両側の鐳部のうち、片側の鐳部は、保持器付き針状ころを組み込んだ後に縁曲げにより鐳部形状とする必要があり、その片側の鐳部となる部分には焼きなましが行われる（例えば特許文献1）。焼きなましは、高周波焼きなましで行われる。

【特許文献1】特開平10-46318号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

従来の鋼板製軌道輪付きころ軸受は、いずれも軌道面の摩耗防止、耐久性向上のための硬化処理を浸炭焼入れ焼き戻しで行うものであるため、多品種少量生産の場合に、次の各課題がある。

- ・処理設備として浸炭炉が必要なうえ、その炉の管理が大変である。例えば、雰囲気ガス、温度、時間の設定や、焼入れ油の管理、炉の定期点検（保全）などが必要であり、多品種少量生産では、ロット変更毎に各設定の変更等が必要となり、非常に手間がかかる。
- ・小ロット品においては、浸炭の開始から完了するまでに長時間を要する。
- ・多くの個数を一度に熱処理しなければならないため、仕掛かり在庫が必要になる。
- ・頻繁なロット変更の場合には、異品混入などの心配があり、また突然停電などの熱処理不具合品が発生した場合に、数が多いために損害が多くなる。
- ・両鐳部付きのシェル型外輪の場合は、後の縁曲げのために、焼入れ、焼き戻しの後に、さらに焼きなましが必要になる。

【0004】

この発明の目的は、多品種少量生産の場合に、硬化処理のための処理時間が短縮でき、設備も簡素なもので済み、品質向上が図り易く、かつ仕掛かり在庫が少なく済む鋼板製軌道輪付きころ軸受を提供することである。

【0005】

この発明の他の目的は、鐳部の縁曲げを行う場合の工程が削減できるものとするところにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

この発明の鋼板製軌道輪付きころ軸受は、鋼板製の軌道輪と、ころとを備えた軸受において、上記軌道輪の少なくとも軌道面に高周波焼入れ、および焼き戻しを施したことを特徴とする。焼き戻しは高周波焼き戻しでもよい。この鋼板製軌道輪付きころ軸受は、シェル型外輪のラジアルころ軸受であっても、スラストころ軸受であっても良い。

この構成によると、軌道輪の軌道面の硬化処理を高周波焼入れとするため、次の各利点が得られる。

- a. 浸炭炉が不要になり、炉の管理が不要となる。高周波コイルは必要になるが、浸炭炉の設備に比べると安価である。
- b. 高周波焼入れでは、短時間で熱せられ、瞬間に冷却されるので、硬化処理の開始から完了までが短時間で行える。

- c. 高効率で必要な時に必要な個数を熱処理すれば良いので、仕掛かり在庫が要らなくなる。
- d. 製品による熱処理条件の変更が容易である。
- e. 電力や焼入れが制御し易いので、異品混入がなく、また個々の製品の個別管理が行えて、品質レベルが高く得られる。

**【0007】**

この発明において、シェル型外輪のころ軸受とする場合は、例えば、軌道輪となるシェル型の外輪の軌道面および片方の鍔部の内面に高周波焼入れ、および焼き戻しを施したものとされる。より具体的にはシェル型針状ころ軸受等に適用できる。

シェル型外輪のころ軸受において、保持器付きとする場合は、外輪の片方の鍔部を未形成の状態としておいて保持器付きころを外輪内に組み込み、その後に外輪の縁曲げによりもう片方の鍔部を形成する。この場合に、高周波焼入れによると、希望部位だけを焼入れ処理することが容易であるため、後に縁曲げする片方の鍔部を生材の状態に残すことができる。そのため、軌道面焼入れ後に鍔部となる部分を焼きなます処理が不要となり、工程が削減される。

**【0008】**

このようにシェル型外輪とする場合に、外輪の軌道面の硬さを、ビッカース硬さで、HV 6 5 3 以上とし、外輪のもう片方の鍔部の内面の硬さをHV 3 0 0 以下としても良い。

外輪の軌道面については、硬さを従来と同じくHV 6 5 3 以上と硬くすることで、耐久性が確保される。また、外輪の後に縁曲げする方の鍔部については、硬さをHV 3 0 0 以下として柔らかな生材の状態に残すことにより、縁曲げ作業をより容易に行うことができる。

**【0009】**

この発明において、スラストころ軸受に適用する場合は、軸方向に対向する一对の軌道輪、または片方の軌道輪を有するものとされる。この場合に、いずれかの軌道輪における少なくとも軌道面に高周波焼入れおよび焼き戻しを施したものとする。

スラストころ軸受に適用した場合も、シェル型ころ軸受の場合と同様に、高周波焼入れおよび焼き戻しの採用により、多品種少量生産の場合に、硬化処理のための処理時間が短縮でき、設備も簡素なもので済み、品質向上が図り易く、かつ仕掛かり在庫が少なくて済む。

**【0010】**

この発明において、軌道輪の軌道面における高周波焼入れの有効硬化層深さは、上記軌道輪の軌道面に対する裏面に達しない深さであっても良い。

またこの発明において、軌道輪の材質は炭素を0.4%以上含む鋼板としても良い。材質が炭素を0.4%以上含む鋼板であると、高周波焼入れ、焼き戻しを良好に行うことができる。

**【発明の効果】****【0011】**

この発明の鋼板製軌道輪付きころ軸受は、鋼板製の軌道輪の少なくとも軌道面に高周波焼入れおよび焼き戻しを施したものであるため、多品種少量生産の場合に、硬化処理のための処理時間が短縮でき、設備も簡素なもので済み、品質向上が図り易く、かつ仕掛かり在庫が少なくて済むなどの優れた効果が得られる。

**【発明を実施するための最良の形態】****【0012】**

この発明の第1の実施形態を図1、図2と共に説明する。この実施形態は、外輪シェル型のころ軸受に適用したものである。この鋼板製軌道輪付きころ軸受は、軌道輪であるシェル型の外輪1と、複数のころ2と、保持器3とで構成される。ころ2は、例えば針状ころである。複数のころ2は、保持器3の円周方向複数箇所に設けられた各ポケット3aに分離しないように組立てられ、ころ2と保持器3とで保持器付きころ4が構成される。外輪1は、両側に鍔部6、7を有している。片方の鍔部6は、周壁部分1bと同じ板厚とさ

れ、もう片方の鍔部 7 は周壁部分 1 b よりも薄肉とされている。

#### 【0013】

外輪 1 は、図 2 (B) に示すように、軌道面 1 a と、片方の鍔部 6 に高周波焼入れおよび焼き戻しが施してあり、同図に有効硬化層深さの部分に交差斜線で示すように、焼入れによる硬化層 8 が形成されている。この硬化層 8 の有効硬化層深さは、外輪 1 の軌道面 1 a に対する裏面となる外径面に達しない深さとされるが、外輪 1 の板厚や諸条件によっては外輪 1 の板厚の全体に有効硬化層深さが達するものとしても良い。

#### 【0014】

外輪 1 は、その製造過程として、鋼板を深絞りして底抜きすることで、図 2 (A) のような片側の鍔部 6 を有する形状とされる。この段階で、もう片方の鍔部 7 となる部分 7' は、周壁部 1 a からそのまま円筒状に延びた形状とされている。また、この鍔部 7 となる部分 7' は、周壁部 1 a よりも薄肉となるようにプレス加工される。この形状にプレス加工が行われた後に、上記の高周波焼入れおよび焼き戻しが施される。上記深絞りや薄肉化等のプレス加工には、例えばトランスファープレスや、順送プレス、単能プレス等のプレス方法が採用される。鍔部 7 となる部分 7' は、外輪 1 に保持器付きころ 4 を組み込んだ後に縁曲げによって鍔部 7 とされる。このとき、鍔部 7 となる部分 7' は、焼入れの施されていない生材の状態であるため、容易に縁曲げを行うことができる。

#### 【0015】

外輪 1 となる鋼板の材質は、炭素 (C) を 0.4% 以上含む鋼板が好ましい。例えば、機械構造用炭素鋼 (S40C~S55C)、機械構造用合金鋼 (SCM440~SCM445)、機械構造用マンガン鋼 (SMN443)、炭素工具鋼 (SK5) 等が使用される。従来の浸炭焼入れを行うものでは、浸炭鋼が用いられており、C 量が 0.12~0.23% 程度と低いが、高周波焼入れする場合は、鋼材に含まれる炭素だけで硬化させる必要があるため、C 量が 0.4% 以上であることが好ましい。

#### 【0016】

外輪 1 の熱処理規格としては、使用する鋼材によってもプレス性の可否があって異なるが、例えば硬化層 8 の軌道面 1 a となる部分は、この軌道面 1 a の全幅にわたり (例えば図 2 (B) の A, B, C 点のいずれにおいても)、硬さが HV653 以上の範囲とされ、また有効硬化層深さが 0.25mm 以上とされる。上記有効硬化層深さは、HV653 以上の硬さを持つ範囲とした。軌道面 1 a における 0.5mm 深さでは、HV300 以下、つまり生材程度の硬さとされる。外輪 1 の後に縁曲げする鍔部 7 となる部分 7' (例えば D 点) については、硬さを HV300 以下とする。他方の鍔部 6 (例えば E 点) は、表面の硬さを HV653 以上とし、HV653 となる深さを 0.1mm 以上とする。なお、上記各部の表面における硬さは、深さ 0.02mm の位置の硬さで代用しても良い。すなわち、0.02mm の深さ位置の硬さが上記の範囲であっても良い。上記の硬さは、例えば鋼材が炭素工具鋼 (SK5) の場合に適用される。

次の表 1 に、従来品と上記実施形成品 (開発品) との熱処理規格を比較して示す。

#### 【0017】

【表 1】

熱処理規格		
	現行品(浸炭)	開発品(高周波焼入)
表面硬さ	HV 653 以上	←
有効硬化層深さ	HV513 0.1mm 以上	HV653 0.25mm 以上
備考	浸炭焼入+焼鈍し範囲有り [熱処理後の縁曲げ部(片側)のみ焼鈍し]	高周波焼入有効硬化層範囲あり [縁曲げ部、鍔面(圧入のため)]

#### 【0018】

この構成のころ軸受によると、外輪 1 の軌道面 1 a の硬化処理を高周波焼入れ、焼きもどしとしたため、次の各利点が得られる。

a. 浸炭炉が不要になり、炉の管理が不要となる。高周波コイルは必要になるが、浸炭炉

の設備に比べると安価である。

b. 高周波焼入れでは、短時間で熱せられ、瞬間に冷却されるので、硬化処理の開始から完了までが短時間で行える。

c. 高効率で必要な時に必要な個数を熱処理すれば良いので、仕掛かり在庫が要らなくなる。

d. 製品種類の違いによる熱処理条件の変更が容易である。

e. 焼入れ条件が制御し易いので、異品の発生を抑制でき、また個別の製品の個別管理が行えて、品質レベルが高く得られる。

個別の製品の管理としては、プレスから熱処理までを一貫工程で生産できるため、流れ作業的に各工程の出来ばえの検査が容易であり、特に熱処理前後の出来ばえの確認が可能で、かつ非常に容易となる。例えば、熱処理完成品の状態で傷による不具合が見つかった場合には、浸炭焼入れでは熱処理工程のどこで傷が発生したかがわからないために熱処理後品の全数の確認が必要になるが、高周波焼入れにより一貫生産が可能になると、熱処理前後に行う検査ですみ、改めて全数検査を行う必要がない。

f. 高周波焼入れにより、後に縁曲げする鋳部 7 となる部分 7' を残して焼入れできるため、焼きなまし工程が不要で、1 工程が削減される (表 2 参照)。この鋳部 7 の縁曲げ作業は、硬さが HV 300 以下の生材の状態で行えるため、従来の焼きなまし後の状態 (硬さ HV 500 程度) に比べて作業が容易である。

g. また、上記のようにプレス工程から熱処理までの一貫生産が可能であり、そのライン長さや面記や、従来の浸炭焼き入れを行う場合に比べて飛躍的にコンパクトな構成とできる。

【0019】

次の表 2 は、従来品と発明品との相違をまとめて比較したものである。

【0020】

【表 2】

	帯鋼 (材料)	プレス方法	焼入れ	焼きなまし
従来	浸炭鋼・SPCC	例えば、トランスファープレス、順送プレス、単能プレスなど	浸炭焼入れ、焼戻し	高周波焼きなまし
発明	C0.4%以上を含む鋼飯より製作。例えば、S40C~S55C、SCM440~SCM445・SMN443、SK5 等		高周波焼入れ、焼戻し	不要

【0021】

なお、上記実施形態は、単列のころ軸受に適用した場合につき説明したが、この発明は例えば図 3 に示すように、複列の鋼板製軌道輪付きころ軸受に適用することもできる。図 3 の例は、外輪 1 内に保持器付きころ 4 を軸方向に 2 個並べて設けたものである。その他の構成は第 1 の実施形態と同じである。

【0022】

また、この発明は軌道輪を鋼板製としたスラストころ軸受にも適用することができる。図 4 はその一例を示す。この鋼板製軌道輪付きころ軸受は、軸方向に対向する一对の軌道輪 11A、11B と、両軌道輪 11A、11B の間に介在した複数のころ 12 と、保持器 13 とを備える。ころ 12 は例えば針状ころである。複数のころ 12 は、リング状の保持器 13 の円周方向複数箇所に設けられた各ポケット 13a 内に分離しないように組立てられ、ころ 12 と保持器 13 とで保持器付きころ 14 が構成される。上記両軌道輪 11A、11B のうち、片方の軌道輪 11A は内輪となり、もう片方の軌道輪 11B は外輪となる。内輪となる軌道輪 11A は内周円に鋳部 15 を有し、外輪となる軌道輪 11B は外周縁に鋳部 16 を有している。これら鋳部 15 および 16 の円周方向複数箇所に、保持器 13 と係合可能な加締突部 17、18 がそれぞれ設けられ、両軌道輪 11A、11B と保持器付きころ 14 との 3 者が互いに非分離とされている。なお、両側の軌道輪 11A、11

Bは、鍔部15、16を有しないものであっても良い。

【0023】

上記構成において、両側の軌道輪11A、11Bにおける少なくとも軌道面11Aa、11Baに高周波焼入れおよび焼き戻しが施されている。加締突部17、18を形成する部分については、焼入れを行わずに生材の状態で残すことが好ましい。軌道輪11A、11Bの材質、および高周波焼入れ、焼き戻しの熱処理規格としては、例えば第1の実施形態に示した内容と同じ規格が用いられる。

【0024】

このようにスラストころ軸受に適用した場合も、第1の実施形態に示すシェル型ころ軸受と同様に、高周波焼入れおよび焼き戻しの採用により、多品種少量生産の場合に、硬化処理のための処理時間が短縮でき、設備も簡素なもので済み、品質向上が図り易く、かつ仕掛かり在庫が少なくて済む。

【0025】

なお、この発明をスラストころ軸受に適用する場合に、対向する両側の軌道輪11A、11Bのうち、いずれか片方の軌道輪11A、11Bのみに高周波焼入れ、焼き戻しを施しても良い。また、スラストころ軸受は、片方の軌道輪のみを有するものであって、その軌道輪に高周波焼入れ、焼き戻しを施しても良い。

【図面の簡単な説明】

【0026】

【図1】この発明の第1の実施形態にかかる鋼板製軌道輪付きころ軸受の断面図である。

【図2】(A)、(B)はそれぞれ同軸受の外輪の製造過程を示す断面図および焼入れ範囲を示す拡大断面図である。

【図3】この発明の他の実施形態にかかる鋼板製軌道輪付きころ軸受の断面図である。

【図4】この発明のさらに他の実施形態にかかる鋼板製軌道輪付きころ軸受の断面図である。

【符号の説明】


【0027】

- 1…外輪（軌道輪）
- 1a…軌道面
- 2…ころ
- 3…保持器
- 4…保持器付きころ
- 6, 7…鍔部
- 7'…鍔部となる部分
- 8…硬化層
- 11A, 11B…軌道輪
- 12…ころ
- 13…保持器




【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】



【図 3】



【図 4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 多品種少量生産の場合に、硬化処理のための処理時間が短縮でき、設備も簡素なもので済み、品質向上が図り易く、かつ仕掛かり在庫が少なくて済む鋼板製軌道輪付きころ軸受を提供する。特に、鐔部の縁曲げを行う場合の工程削減を図る。

【解決手段】 鋼板製の外輪 1 と、ころ 2 とを備えた軸受において、外輪 1 の少なくとも軌道面 1 a に高周波焼入れおよび焼き戻しを施す。外輪 1 はシェル型のものである。軌道面 1 a の他に、片方の鐔部 6 の内面にも高周波焼入れおよび焼き戻しを施す。他方の鐔部 7 については、後の縁曲げのために生材の状態に残す。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 2 7 9 7 6 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [ 0 0 0 1 0 2 6 9 2 ]

1. 変更年月日 2 0 0 2 年 1 1 月 5 日

[変更理由] 名称変更

住 所 大阪府大阪市西区京町堀 1 丁目 3 番 1 7 号

氏 名 N T N 株式会社